

## Plastiment®-BV

### Aditivo plastificante universal para hormigón

#### Descripción del Producto

**Plastiment®-BV** es un aditivo plastificante para hormigón formulado a base de lignosulfonatos, ha sido especialmente desarrollado para utilizar en hormigones. **Plastiment®-BV** no corroe los metales, no es tóxico ni inflamable.

#### Usos

**Plastiment®-BV** es un plastificante universal para hormigón, con máxima seguridad de uso y una amplia gama de dosajes.

**Plastiment®-BV** es recomendado en hormigones de pavimentos, construcciones industriales, estructuras en general, hormigón elaborado, premoldeado, bombeado. Su uso es recomendable en general:

- Donde se exige un hormigón de alta calidad.
- Donde es necesario facilitar la trabajabilidad.
- Donde se requiera dejar un hormigón a la vista, ofrece excelente terminación superficial.
- Donde las formas a hormigonar cuentan con complicado diseño de estructuras.

**Plastiment®-BV** es aconsejable para compensar los efectos perjudiciales que en las mezclas originan las inadecuadas granulometrías de áridos.

#### Ventajas

**Plastiment®-BV** utilizado en las dosis adecuadas, le otorga al hormigón los siguientes beneficios:

##### En el hormigón fresco:

- Mejora la trabajabilidad del hormigón, facilitando así la colocación y compactación de las mezclas.
- Permite una reducción considerable del contenido de agua del 6 al 12%.
- No provoca incorporación de aire.
- Retarda levemente los tiempos iniciales y finales de fragüe a altas dosis y a bajas temperaturas, extendiendo los tiempos de colocación del hormigón en el encofrado.

##### En el hormigón endurecido:

- Permite un incremento de resistencias mecánicas a la compresión del 15 al 30%, manteniendo constante la trabajabilidad y el contenido de cemento.
- Disminuye la exudación de agua y evita la segregación de los materiales con lo que se consigue una mejor terminación y mayor resistencia superficial al desgaste.
- Disminuye la contracción por secado.
- Disminuye la permeabilidad cuando se lo utiliza como reductor de agua.
- Aumenta la durabilidad.

#### Ensayos y Aprobaciones

Norma IRAM 1663.  
Cumple con los requisitos ASTM C494 para aditivos tipo A, reductores de agua.



**Datos del Producto**

**Apariencia y Color:** Líquido de color marrón oscuro  
**Forma de entrega:** En tambores de 240 kg, tanques de 1000 kg. y a granel.  
**Almacenaje:** Mantener los envases originales cerrados, en lugar seco, Fresco, a temperaturas entre 5° y 30° C. Proteger el envase de la corrosión.  
**Plastiment®-BV** congela a 0° C; en ese caso puede ser utilizado nuevamente después de un lento deshielo (sin exponerlo a llama directa y no calentar a más de 50 °C) y una intensa agitación.  
**Vida Útil:** 2 años.

**Datos Técnicos**

**Densidad (a 20 °C):** 1,20 Kg/l  
**pH:** 6,5-8,5.  
**Resistencia a compresión a 7 días** (aumento máximo respecto al testigo): 25%  
**Resistencia a compresión a 28 días** (aumento máximo respecto al testigo): 20%  
**Ensayo de mezcla fresca y resistencias a compresión – Hormigón con 300 Kg. CPN 40.**  
**Dosis:** 0,35% - **Reducción de agua:** 9,6% - **Temperatura ensayo:** 23° C  
**Normas de ensayo:** IRAM 1536 – IRAM 1546 – IRAM 1602 – IRAM 1663

	<b>Patrón</b>	<b>Con Plastiment®-BV</b>
Asentamiento (cm)	10,0	9,5
Agua / Cemento	0,615	0,555
Contenido de aire (%)	2,1	2,8
Resist. a compresión a 7 días (MPa)	21,7	26,1
Resist. a compresión a 28 días (MPa)	31,8	36,6

Nota: los datos indicados están basados en ensayos de Laboratorio. Si hubiera variaciones respecto a estos resultados, las mismas se deben a las diferencias existentes por las condiciones de obra y los materiales empleados en ella.

**Detalles de Aplicación y Consumo**

**Plastiment®-BV** se entrega listo para usar. La dosis exacta debe ser determinada en base a las características de las mezclas que se utilizan en la obra.  
**Plastiment®-BV** se agrega al principio de la mezcla del hormigón, simultáneamente con el agua de amasado.

**Dosis:** La dosis a utilizar puede variar entre 0,2% y 0,5% del peso del cemento, de acuerdo al efecto deseado, pero la dosis óptima empleada a través de años de uso, es del 0,35% del peso del cemento, esto es 350 g. por cada 100 kg. de cemento.

**Redosificación:** Se aconseja no redosificar el aditivo, ni exceder las dosis máximas indicadas, a efectos de evitar demoras excesivas de fraguado u otros efectos secundarios no deseados.

**Condiciones y Límites de Aplicación**

**Temperatura ambiente:** entre 5° y 30° C.  
El uso de aditivos no implica que el hormigón no deba ser curado adecuadamente. Los mejores resultados del uso del aditivo se obtendrán siguiendo todas las medidas de curado necesarias.  
El resultado de obtener los efectos deseados con un hormigón con la incorporación de un aditivo plastificantes como **Plastiment®-BV** también depende de la cantidad y tipo de cemento utilizado y de la granulometría y calidad de los agregados.

## Indicaciones importantes

-Las normas y reglas generales para la preparación de un hormigón de calidad deben ser observadas cuando se utiliza **Plastiment®-BV**.  
 -Cuando las condiciones atmosféricas originan fisuraciones por contracción plástica, que se producen antes del fraguado del hormigón, no serán mermadas considerablemente por el uso de **Plastiment®-BV**.  
 -Sobredosado por error el **Plastiment®-BV** no incorpora cantidades de aire mayores que las normales, pero origina una prolongación de los tiempos de fragüe. En estos casos es importante prever que el hormigón se mantenga húmedo, de forma tal que se eviten desecamientos perjudiciales del mismo antes que haya endurecido.

**NOTA: Si bien la mayoría de los aditivos de Sika Argentina S.A.I.C. son compatibles entre sí, siempre deberán realizarse ensayos previos con los materiales y las mismas condiciones de la obra.**

## Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente

Su manipulación no es peligrosa; en caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.  
 Utilizar guantes de goma y protección ocular.  
 Para mayor información consultar con nuestro Servicio Técnico.  
 No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. En el hormigón en estado endurecido no se conocen efectos ambientales adversos. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.  
**Transporte:** sustancia no peligrosa.  
**Toxicidad:** producto no peligroso para el uso normal previsto. Como todo producto industrial debe evitarse su ingestión.

## Advertencias al Comprador

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.  
 Juan Bautista Alberdi 5250 -  
 (B1678CSI) Caseros  
 Provincia de Buenos Aires  
 Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas  
 Fax: 4734-3555  
 Asesoramiento Técnico: 4734-  
 3532 / 4734-3502 / 4816-3217  
 Dirección de Internet:  
 www.sika.com.ar  
 E-Mail: info.gral@ar.sika.com



Empresa adherida al "Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente"



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de la Calidad" ISO 9001



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión Ambiental" ISO 14001



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional" IRAM 3800/ OHSAS 18001

